

FICHA TÉCNICA

Cimentinho Branco

Cimento comum branco não estrutural para pequenos reparos em áreas internas e externos também podendo ser utilizado como rejuntamento para revestimentos cerâmicos em áreas internas e externas. Embalagem econômica, que evita desperdício.

Indicação

Pequenos reparos em áreas internas e externos .

Rejuntamento de pisos, azulejos, mármore e granitos em ambientes internos e externos;

Cerâmicas com juntas 2 a 10mm;

Restrições

Não utilizar como cimento estrutural, ou em composição para concreto.

Juntas falsas em cerâmicas esmaltadas ou foscas. Piscinas, saunas, churrasqueiras, estufas, lareiras, pisos aquecidos, frigoríficos e fornos. Aplicações em superfícies com cera, resina, manta, tinta, óleo, textura ou qualquer material que impeça a aderência da argamassa.

Instrução de Uso

Para pequenos reparos : utilizar o cimento comum diretamente sem outras adições.

Preparo da Mistura: Para 1 Kg de cimentinho comum Juntalider, adicione a água potável indicada na embalagem e misture manualmente ou em misturador mecânico até obter uma massa homogênea. A proporção de água poderá ter uma variação de + ou - 5%. A água em excesso pode comprometer o produto final.

Aplicação: Aplicar de maneira usual como cimento ou argamassa de rejuntamento observando principalmente limpeza do local a ser aplicado

Propriedades Físicas Químicas

Cor: Branco

Aspecto : Pó fluido (sólido).

Informações Técnicas

Composição: Cimento Portland branco, agregados e aditivos não tóxicos.

Prazo de Validade: Conforme etiqueta na embalagem .

Embalagem: 1 Kg.

Tempo de cura : 28 dias.

Dados de Aplicação

Temperatura de trabalho : 10 a 30° C

Limpeza: Não utilizar produtos a base de ácidos para limpeza. Limpar com água e detergente comum antes de totalmente seco.

Proteja peças metálicas antes da aplicação.

O tempo para utilização do produto após preparo e de no máximo 2 h. Após este período ou uma vez iniciado o endurecimento da massa não é recomendado a adição de água ou outro produto;

Se utilizado como argamassa de rejuntamento umedeça previamente juntas de até 3mm ou qualquer tamanho de junta se em áreas externas com sol ou vento. Aguardar 72 horas após o assentamento cerâmico.

Nunca utilize produtos a base de ácidos para limpeza.

Temperatura de trabalho entre (10 e 30)° C.

Utilize os EPIs (Equipamento de proteção individual) necessários como: luvas de borracha, óculos de proteção, máscara e calçados de segurança.

Importante

O rendimento e o desempenho do produto dependem das condições ideais de preparação do cimento ou da mistura com outros agregados, de onde e como será aplicado e de fatores externos alheios ao controle da **Juntalider**, e condições climáticas, além de conhecimentos técnicos e práticos do usuário e de outros.