

FICHA TÉCNICA

ARGAMASSA COLANTE TIPO ACIII



Argamassa colante industrializada para assentamento de placas cerâmicas em áreas internas e externas com características de aderência superiores aos tipos ACI e ACII. Classificada como ACIII segundo a norma NBR 14 081 - 1:2012

Indicação

Revestimentos de placas cerâmicas para pisos e azulejos, em áreas internas e externas, em saunas e pisos aquecidos até 70°C, fachadas e locais com necessidade de maior flexibilidade como garagens, aeroportos etc. Cerâmicas de no máximo 80x80cm e demais revestimentos até 60x60cm. Indicada também para placas de porcelanato, mármore, granitos, ardósia, pastilhas de vidro e cerâmica, blocos de vidro; gesso acartonado. saunas e pisos aquecidos até 70°C, fachadas acima de 15m, piscinas aquecidas, sobreposição de peças cerâmicas

Restrições

Churrasqueiras, estufas, lareiras, fornos, frigoríficos, grandes formatos e revestimentos especiais.

Instrução de Uso

Bases para aplicação: Argamassa de Revestimento Industrializada curada á 14 dias, emboço sarrafeado curado á 14 dias, concreto curado há180 dias, contra piso sarrafeado curado no mínimo há 14 dias, e paredes de concreto há mais de 28 dias,

Requisitos da base: A superfície da base não deve apresentar deformações, e precisa estar firme, seca, curada e limpa (NBR 13 749).

Preparo da Mistura: Misturar a argamassa seca em um recipiente limpo ou caixote, utilizando água limpa como indicada na embalagem, obtendo consistência de argamassa firme e sem grumos. Deixar repousar por 15 minutos e remisturar antes do uso. Utilizar a argamassa em até 2h30min. após a mistura.

Aplicação: Aplicar inicialmente uma camada de 3 a 4 mm com o lado liso da desempenadeira, em seguida com o lado denteado e a desempenadeira levemente inclinada, formar sulcos e cordões sobre a base a ser revestida. Procurar estender a argamassa em panos de aproximadamente 2 m², considerando as condições ambientes (vento) no momento da aplicação.

Em peças maiores que (30 x 30) cm (900 cm²), e em peças com reentrâncias ou saliências no tardo (verso da cerâmica) maiores que 1 mm, utilizar o lado denteado para aplicação da argamassa também no verso da placa.

Aplicar as peças cerâmicas pressionando sobre a base, e em seguida, bater com martelo de borracha com força apenas suficiente para conseguir o amassamento dos cordões e o contato da argamassa com todo o verso da placa. Sempre que possível realizar o teste de aderência durante a aplicação, retirando uma peça para checar o recobrimento e recolocar no lugar.

Em áreas externas utilizar sempre desempenadeira com abertura de (8x8x8) mm.

Propriedades Físicas Químicas

Cor: Cinza e Branca

Aspecto: Pó fluido (sólido).

Classificação normativa: ABNT NBT 14081-1: 2012

Informações Técnicas

Composição: Cimento Portland, agregados minerais e aditivos químicos não tóxicos.

Prazo de Validade: Conforme etiqueta na embalagem (12 meses).

Embalagem: 20 Kg.

Liberação para pessoal da obra: 24 horas (com cuidado)

Liberação para tráfego completo: 72 horas.

Dados de Aplicação

Rendimento:

Cerâmica até 400 cm² ± 4,0 kg/m²

Cerâmica de 400 a 900 cm² ± 4,5 kg/m²

Cerâmica maior que 900 cm² ± 8,5 kg/m²

Limpeza: Aguardar por volta de uma hora para remover bem a argamassa das juntas de assentamento e limpar a superfície das placas de revestimentos adequadamente. Caso necessário consultar os fabricantes de revestimentos especiais sobre como proceder para a limpeza.

Rejuntar após 72 horas utilizando Rejuntamento Flexível Juntalider.

Importante

O rendimento e o desempenho do produto dependem das condições ideais de preparação da superfície/substrato onde será aplicado e de fatores externos alheios ao controle da **Juntalider**, como uniformidade da superfície, umidade relativa do ar e ou de superfície, temperatura e condições climáticas, locais, além de conhecimentos técnicos e práticos do aplicador, do usuário e de outros. Em função destes fatores, o rendimento e o desempenho do produto podem apresentar variações.