

FICHA TÉCNICA

CIMENTO COMUM – 1KG E 5KG



Cimento comum cinza não estrutural para pequenos reparos em áreas internas e externos e outros usos convencionais em embalagem econômica, que evita desperdício.

Indicação

Pequenos reparos em áreas internas e externos. Preparação de argamassas para revestimento e preparação de argamassa para assentamento.

Restrições

Não utilizar como cimento estrutural, ou em composição para concreto. Juntas falsas em cerâmicas esmaltadas ou foscas. Piscinas, saunas, churrasqueiras, estufas, lareiras, pisos aquecidos, frigoríficos e fornos. Aplicações em superfícies com cera, resina, manta, tinta, óleo, textura ou qualquer material que impeça a aderência da argamassa.

Instrução de Uso

Para pequenos reparos: utilizar o cimento comum diretamente sem outras adições.

Para outras aplicações: pode ser consultada a tabela abaixo como referência.

Utilização	Medidas sugeridas de utilização (em partes iguais)		
	Cimento Comum Juntalider	Cal Hidratado	Areia
Assentamento de blocos e tijolos	1	1	3
Revestimento interno	1	1	4
Revestimento externo	1	1	3

Pode ser utilizado aditivo plastificante para argamassa, porém não aumentar a quantidade de areia (agregado) indicada na tabela, por não se tratar de cimento estrutural.

Substituir a quantidade de cal hidratada por cimento comum Juntalider em caso de não utilização da mesma.

Preparo da Mistura: Para 1 Kg de cimento comum Juntalider, adicione 300 ml de água potável e misture até obter uma massa homogênea. A proporção de água poderá ter uma variação de + ou - 5%. A água em excesso pode comprometer o produto final.

Aplicação: Aplicar de maneira usual como cimento ou argamassa observando a principalmente limpeza do local a ser aplicado.

Propriedades Físicas Químicas

Cor: Cinza

Aspecto: Pó fluido (sólido)

Informações Técnicas

Composição: Cimento Portland, agregados.

Prazo de Validade: Conforme etiqueta na embalagem.

Embalagem: 1 e 5 Kg.

Tempo de cura: 28 dias.

Dados de Aplicação

Temperatura de trabalho: 10 a 30° C

Limpeza: Não utilizar produtos à base de ácidos para limpeza. Limpar com água e detergente comum antes de totalmente seco.

Proteja peças metálicas antes da aplicação.

O tempo para utilização do produto após preparo e de no máximo 1 hora e 30 minutos. Após este período ou uma vez iniciado o endurecimento da massa não é recomendado a adição de água ou outro produto;

Utilize os EPIs (Equipamento de proteção individual) necessários como: luvas de borracha, óculos de proteção, máscara e calçados de segurança.

Importante

O rendimento e o desempenho do produto dependem das condições ideais de preparação do cimento ou da mistura com outros agregados, de onde e como será aplicado e de fatores externos alheios ao controle da **Juntalider**, e condições climáticas, além de conhecimentos técnicos e práticos do usuário e de outros.