

## FICHA TÉCNICA

# GESSO RÁPIDO/LENTO



Gesso Juntalider constituído de Sulfato de cálcio Hemi-hidratado  $\text{CaSO}_4 \cdot 0,5 \text{H}_2\text{O}$ , em pó, para ser aplicado em revestimentos de paredes e tetos, pequenos reparos e confecção de peças artesanais. Em duas versões secagem rápida e secagem lenta.

### Indicação

Pequenos reparos em geral;  
Trabalhos manuais;  
Confecção de peças artesanais, estatuetas, ou outras similares;  
Assentamento de molduras e sancas pré-fabricadas de gesso;  
Aplicação em alvenarias em geral: Paredes, tetos, vigas, pilares e emboços em áreas internas.  
Revestimento e Acabamento de paredes e tetos em áreas internas.

### Restrições

Não aplicar sobre Texturas, ou Sobre Texturas, ou outros substratos que impeçam a aderência do gesso, saunas, churrasqueiras, lareiras ou áreas sujeitas à umidade.  
Não aplicar em áreas externas, mesmo sendo tipo sacadas.  
Não utilizar em equipamentos de projeção.  
Para outras aplicações não indicadas nesta ficha técnica consulte o Dpto Técnico da Juntalider.

### Instrução de Uso

#### Construção Civil

**Bases para aplicação:** Alvenaria. Emboço sarrafeado ou desempenado curado há pelo menos 14 dias. Paredes e Tetos

**Requisitos da base:** A superfície da base deve estar firme, seca, curada e limpa.

**Preparo da Mistura:** Misturar o gesso seco manualmente, ou com misturador mecânico, adicionando água limpa, por cerca de 30 seg. até obter consistência desejada para revestimentos em paredes e tetos, ou pequenos reparos.

**Aplicação:** Utilizar desempenadeira de aço ou PVC para preenchimento de pequenos reparos, para revestimento de paredes e tetos utilizar desempenadeira de aço para alisar.

#### Pecas artesanais

Para peças de artesanato pode utilizar a quantidade de gesso e a água habitual, ou a proporção de 700ml para 1Kg de Gesso, deixar cerca de 1min e meio em repouso antes de

inserir no molde e não remisturar. De preferência polvilhe o gesso sobre a água sempre para o preparo da mistura.

Sugerimos que o molde esteja limpo para evitar formação de bolhas indesejáveis ou outras imperfeições.

#### Cuidados

Utilizar equipamentos de proteção EPI como luvas, óculos de proteção, máscaras para pó e sapatos

Em caso de contato com a pele lave com água e sabão abundância, em caso de irritação procure auxílio médico. Em caso de contato com olhos lave em abundância.

Este produto não é considerado tóxico, para maiores informações consultar a ficha de segurança FISPQ.

### Propriedades Físicas Químicas

**Composição:** Sulfato de cálcio Hemi-hidratado  $\text{CaSO}_4 \cdot 0,5 \text{H}_2\text{O}$  e agregados minerais.

Cor: Branca

Aspecto: Pó fluido (sólido).

Densidade Aparente: 0,9 a 1,0  $\text{g/cm}^3$

### Informações Técnicas

**Prazo de Validade:** Conforme etiqueta na embalagem

**Embalagem:** 1,0 (um) e 5 kg

**Tempo de Secagem\*** aproximado a 25 ° C:

Gesso lento: 30 min.

Gesso rápido: 15 min.

Obs.: (\*) O tempo de secagem varia conforme a temperatura, quantidade e tempo de mistura. Temperaturas mais elevadas reduzem o tempo de secagem do gesso.

**Armazenagem:** Armazenar em local seco e arejado em embalagens fechadas.

Sobre estrados empilhamento máximo de 15 sacos de altura.

Observar estas instruções para garantir o prazo de validade.

### Dados de Aplicação

Consumo aproximado em revestimento:  $1\text{kg/m}^2/\text{mm}$  de espessura.

Para aplicações diferentes das descritas nesta ficha técnica consultar o Dpto Técnico Juntalider.

### Importante

O rendimento e o desempenho do produto dependem das condições ideais de preparação da superfície/substrato onde será aplicado e de fatores externos alheios ao controle da Juntalider, como uniformidade da superfície, umidade relativa do ar e ou de superfície, temperatura e condições climáticas, locais, além de conhecimentos

técnicos e práticos do aplicador, do usuário, condições de limpeza e detalhes delicados do molde e de outros. Em função destes fatores, o rendimento e o desempenho do produto podem apresentar variações.